

MZ70 FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1196

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 365 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

MZ70 FIBRACOR

Wanddicke d = 365 mm
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ70 FIBRACOR.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1196 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,6 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,07 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß R_{w,bau,ref} = 47,2 dB
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,7 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

MZ70 FIBRACOR
 d = 365 mm; 12 DF (248/365/249 mm)

..... m²

MZ70 FIBRACOR; Zul.-Nr. Z-17.1-1196

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 425 mm für Außenwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

Ziegelmauerwerk, einschalig für Außenwände

MZ70 FIBRACOR

Wanddicke d = 425 mm
 Plangeschliffener Hochlochziegel, Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem Fichtenholz mit integrierter mineralischer, nicht brennbarer Dämmstofffüllung; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen aus MZ70 FIBRACOR.
 Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung mit Dünnbettmörtel gedeckelt, entsprechend der Zulassung Z-17.1-1196 und der DIN EN 1996 zu vermauern, unter Verwendung zugehöriger System- und Ergänzungsziegel. Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel gedeckelt.

Rohdichteklasse 0,6 kg/dm³
Druckfestigkeitsklasse 8
Rechenwert der Wärmeleitzahl λ_R = 0,07 W/(mK)
Bewertetes Schalldämmmaß R_{w,bau,ref} = 48,3 dB
Charakt. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k = 2,7 MN/m²

Geeignet für Erdbebenzonen nach DIN 4149 0-3

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

MZ70 FIBRACOR

d = 425 mm; 14 DF (248/425/249 mm)

..... m²